

Ripristino della verniciatura (impregnante o laccatura colorata)- **nel caso in cui la porta va carteggiata a legno**

Per rinnovare la finitura del manto legnoso, agire in questo modo:

- togliere eventuali sporchie depositate sul legno con un panno inumidito d'acqua
- carteggiare tutta la superficie dell'anta con della carta vetrata di grana 220 arrivando a vedere tutta la superficie legnosa
- pulire l'anta dalla polvere formatasi con un panno asciutto
- con pennello, nel caso di verniciatura impregnante, oppure a spruzzo, nel caso di laccatura colorata, applicare due mani di vernice.

Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 10°C, che il legno non si trovi a una temperatura superiore a 35°C (esposizione al sole), e curare che non vi sia polvere in movimento nella zona circostante.

Con l'impregnante i prodotti da usare nell'ordine sotto sono:

- Impregnante: Ciliegio- Douglas- Miele- Mogano- Noce - Noce scuro- Rovere – Verde – Wengè : una mano
- FONDO TQ CORRETTO CON OSSIDO: Una mano
- FINITURA LINO TQ: due mani

Con la laccatura i prodotti da usare nell'ordine sotto sono:

- **Se tonalità "rosso" (RAL 3003- RAL 3009): Fondo rosso (una mano);**
- **Se tonalità "verde / nera/ marrone"**
(RAL 6005- RAL 6009 – RAL 6013- RAL 6021 RAL 8017- RAL 8019- RAL 9005): **Fondo verde (una mano),**
- **Se tonalità "bianco / grigio" (RAL 1013 – RAL 1019 RAL 7000-RAL 7001- RAL 7006 – RAL 7013 – RAL 7016 – RAL 7030 – RAL 7035- RAL 7036-RAL 7039- RAL 7040 – RAL 7044 RAL 9001 RAL 9002- RAL 9003 -RAL 9006- RAL 9010- RAL 9016- NCS: S 3005-G50Y, S 2502-R, S 4502-R):fondo bianco (una mano)**
- RAL 1013 – RAL 1019 – RAL 3003- RAL 3009 – RAL 6005- RAL 6009 – RAL 6013- RAL 6021- RAL 7000-RAL 7001- RAL 7006 – RAL 7013 – RAL 7016 – RAL 7030 – RAL 7035- RAL 7036 – RAL 7039- RAL 7040 – RAL 7044 – RAL 8017- RAL 8019- RAL 9001 RAL 9002- RAL 9003- RAL 9005- RAL 9006- RAL 9010- RAL 9016- NCS: S 3005-G50Y, S 2502-R, S 4502-R

Quantità da utilizzare:

- Se lavoro fatto a pennello: 1 litro = 8 m2
- Se lavoro fatto a Spruzzo: 1 litro = 4 m2

Ripristino della verniciatura (impregnante o laccatura colorata)- **nel caso in cui la porta va ripristinata solo nella zona dove il film della vernice superficiale non è più uniforme**

Per rinnovare la finitura del manto legnoso, agire in questo modo:

- togliere eventuali sporcizie depositate sul legno con un panno inumidito d'acqua
- carteggiare tutta la superficie dell'anta con della carta vetrata di grana 220 senza rovinare la base ma solo togliendo la finitura superficiale
- pulire l'anta dalla polvere formatasi con un panno asciutto
- con pennello, nel caso di verniciatura impregnante, oppure a spruzzo, nel caso di laccatura colorata, applicare due mani di vernice.

Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 10°C, che il legno non si trovi a una temperatura superiore a 35°C (esposizione al sole), e curare che non vi sia polvere in movimento nella zona circostante.

Con l'impregnante i prodotti da usare nell'ordine sotto sono:

- FONDO TQ CORRETTO CON OSSIDO: Una mano
- FINITURA LINO TQ: due mani

Con la laccatura i prodotti da usare nell'ordine sotto sono:

- RAL 1013 – RAL 1019 – RAL 3003- RAL 3009 – RAL 6005- RAL 6009 – RAL 6013- RAL 6021-
RAL 7000-RAL 7001- RAL 7006 – RAL 7013 – RAL 7016 – RAL 7030 – RAL 7035- RAL 7036 –
RAL 7039- RAL 7040 – RAL 7044 – RAL 8017- RAL 8019- RAL 9001 RAL 9002- RAL 9003-
RAL 9005- RAL 9006- RAL 9010- RAL 9016- NCS: S 3005-G50Y, S 2502-R, S 4502-R

Quantità da utilizzare:

- Se lavoro fatto a pennello: 1 litro = 8 m2
- Se lavoro fatto a Spruzzo: 1 litro = 4 m2